



SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE'

Contrada Canicella snc - 87010 Tarsia (CS)

24

LIVELLO ATTESTAZIONE 4+

EN 13242:2002 + A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade


Forma delle particelle	FI	FI _{NR}	
Dimensioni delle particelle	d/D	0/63	
	cat.	G _{A80}	GT _A NR
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	N.R.	
Purezza			
Contenuto in fini	f	f ₃	
Qualità dei fini	%,MB,SE	N.R., 51% SE	
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA _{3,5}	
Stabilità di volume			
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	V	NPD	
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	2.9%	
Composizione/contenuto			
Composizione/contenuto			
Calcestruzzo	Rc	R _{C24}	
Pietra naturale, calcestruzzo, vetro	Rcug	R _{cug70}	
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	R _{b30-}	
Conglomerati bituminosi	Ra	R _{a1-}	
Vetro	Rg	R _{g1-}	
Altro	X	X ₁₋	
Frustoli	FL	FL ₅₋	
Solfati solubili in acido	AS	AS _{NR}	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{NR}	
Zolfo totale	%S	S _{NR}	
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	assenti	
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE35}	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti	
Durabilità agli agenti atmosferici			
Sonnerbrand del Basalto	Dichiarato	S _B NR	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	N.R.	

Origine: <i>Costruzione e demolizione</i>	Codice identificativo prodotto:	RICICLATO
Frantumazione: <i>Frantumato</i>	Codice identificativo DoP:	01/2024
Provenienza: <i>Regione Calabria</i>	Materiale derivante da attività di costruzione e demolizione	

La produzione avviene nell'ambito delle campagne mobili eseguite con impianto mobile autorizzato dalla Regione Calabria con Decreto n. 6764 del 22.06.22

I dati sotto riportati hanno pura valenza statistica e non possono essere utilizzati ai fini di qualsivoglia classificazione o comparazione analitica.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 13242



STACCI con apertura di maglia quadrata (mm)	% cumulativo del passante	% cumulativo del trattamato
UNI 125	125	100
UNI 63	63	0
UNI 31,5	31,5	82
UNI 16	16	62
UNI 8	8	42
UNI 4	4	27
UNI 2	2	21
UNI 1	1	15
UNI 0,500	0,500	10
UNI 0,250	0,250	5
UNI 0,125	0,125	3
UNI 0,063	0,063	2,2



Dimensione d/D
0/63

Categoria
G_A80- GT_ANR